CMA
220002349162

ilac-MRA CNAS
中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0690

检 测 报 告

报告编号：WT2024B03A00139

委托单位：广东墙将新材料科技有限公司

样品名称：改性无机粉复合建筑饰面片材（MCM软瓷建筑环保装饰材料）

检测类别：委托检测

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心

WT2024B03A00139

国检集团

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心
检 测 报 告

报告编号：WT2024B03A00139　　

样品名称	改性无机粉复合建筑饰面片材（MCM 软瓷建筑环保装饰材料）	检测类别	委托检测
委托单位	广东墙将新材料科技有限公司	商　　标	墙将
生产单位	广东墙将新材料科技有限公司	样品状态	满足检测要求
收样日期	2024 年 01 月 22 日	样品数量	10m²
生产日期/批号	——	型号规格	600mm×1200mm
检测依据	各检测项目检测依据详见数据页。	检测日期	2024 年 02 月 01 日-03 月 05 日
判定依据	GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》		
检测项目	燃烧性能		
检测结论	*经检测，送检样品的燃烧性能检测结果符合 GB 8624-2012 中平板状建筑材料 A（A2-s1，d0）级不燃材料（制品）的技术要求。检测结果见数据页。* 签发日期：2024年03月08日 （检测专用章）		
附注：（此处空白）			

批　准：宇建伟　　审　核：曾春燕　　编　制：

检测机构地址：北京市朝阳区管庄东里 1 号　　电话：010-51167681　　邮编：100024

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心
检 测 报 告

序号	检测项目		标准要求	检测结果	单项结论	检测依据
1	燃烧性能A（A2-s1，d0）级	总燃烧热值	≤3.0MJ/kg	0.7MJ/kg	符合	GB/T 14402-2007
		燃烧增长速率指数（$FIGRA_{0.2MJ}$）	≤120W/s	31W/s	符合	GB/T 20284-2006
		600s 内总热释放量（THR_{600s}）	≤7.5MJ	1.0MJ	符合	
		火焰横向蔓延	未到达试样长翼边缘	未到达试样长翼边缘	符合	
		烟气生成速率指数（SMOGRA）	≤30m²/s²	0m²/s²	符合	
		600s 内总产烟量（TSP_{600s}）	≤50m²	38m²	符合	
		燃烧滴落物/微粒	600s 内无燃烧滴落物/微粒	600s 内无燃烧滴落物/微粒	符合	
试样安装说明			1、试样按 GB/T 20284-2006 第 5.2.2 b）条规定进行安装； 2、试样安装用背板为厚 12mm、密度 800kg/m³ 的硅酸钙板；尺寸 1500mm×1000mm、1500mm×570mm； 3、试样受火面为任一表面。			

备注： 1、检测地点：管庄；

2、本试验的结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关，不能将其作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。

本报告结束

ctc 国检集团

国检集团简介

中国国检测试控股集团股份有限公司（中文简称国检集团，英文简称 CTC，股票代码 603060）经过近七十年的不懈努力与执着追求，发展成为国内建筑材料和建设工程领域极具规模、综合性、第三方检验认证服务机构。作为 A 股首家“中国”字头、集检验认证为一体的上市公司，分支机构遍布全国，且下辖三十余个国家级及行业级检验检测实验室，可为建材生产企业、建设工程、装饰装修工程、铁路及轨道交通工程、市政工程、电力工程、工业窑炉、可再生资源、新能源、居家生活等各类客户提供关于质量、安全、环保、绿色、节能等综合性解决方案。

中国国检测试控股集团股份有限公司始终以“科技创新”驱动企业发展，秉承“公正为本、服务社会”的核心理念，为客户的品牌价值提升、为行业的可持续性发展保驾护航，为“质量兴国”“一带一路”国家倡议的实现贡献力量！

更多详情见公司官网：http://www.ctc.ac.cn/