德测检测

202319016985

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L5522

防伪识别码：#kH9geW94

扫二维码查询真伪　　认监委真伪查询

检 验 报 告

产 品 名 称：	改性无机粉复合建筑饰面片材 (MCM 软瓷建筑环保装饰材料)
委 托 单 位：	广东福莱特建筑材料有限公司
检 验 类 别：	委托检验
报 告 编 号：	DER25T0008863

深 圳 市 德 测 检 测 有 限 公 司

Shenzhen DE Certification Lab co., ltd

样品信息	样品名称	改性无机粉复合建筑饰面片材(MCM 软瓷建筑环保装饰材料)				
	型号规格	1200mm×3000mm				
委托单位		广东福莱特建筑材料有限公司				
委托单位地址		中山市东凤镇同安大道西 49 号之二				
样品数量		10.8m²	接样日期	2025-03-18	检验类别	委托检验
样品状况		正常	完成日期	2025-06-25	来样方式	送样
检验依据		JC/T 2219-2014《改性无机粉复合建筑装饰材料》				
检验项目		见下页检验详情				
检验结果		详见附页				
检验结论		所检项目符合依据标准要求				
主　检：			日　期：2025-06-25	深圳市德测检测有限公司（盖章）2025 年 06 月 25 日		
审　核：			日　期：2025-06-25			
批　准：			日　期：2025-06-25			
备注：		受测样品由客户送样，且样品信息由客户提供。				

检验结果								
序号	检验项目		标准要求				检验结果	单项结论
			室内		室外			
			墙面	地面	墙面	地面		
1.	外观质量表面缺陷	贯穿性裂缝或孔洞、分层	不允许				无贯穿性裂缝或孔洞、分层	符合
		缺边、掉角、孔洞、起泡、色差	应无明显缺陷、色差				无明显缺陷、色差	符合
2.	尺寸允许偏差	长度	±1(切割类)				0.3	符合
		宽度	±1(切割类)				0.2	符合
3.	吸水率		<15%, 试件无起鼓、开裂、分层、粉化现象				7.5%, 试件无起鼓、开裂、分层、粉化现象	符合
4.	抗冻性		——		表面无裂纹、粉化、分层等损坏现象		表面无裂纹、粉化、分层等损坏现象	符合
5.	耐热性	尺寸变化率	≤0.5%				0.12%	符合
		表面	无发粘、起泡现象				无发粘、起泡现象	符合
6.	残余凹陷度		——	< 0.40mm	——	< 0.40mm	0.29mm	符合
7.	耐人工老化性	老化时间	——		2000h		2000h	符合
		外观	无起泡、开裂或分层				无起泡、开裂或分层	符合
		粉化	≤1 级				1 级	符合
		变色	≤2 级				1 级	符合
8.	抗磨损性(g/750r)			≤0.15		≤0.15	0.1	符合
9.	抗滑性 (静摩擦系数 Fw)		——	>0.5	——	>0.5	0.4	符合
10.	柔度		无裂纹或断裂				无裂纹	符合

检验结果								
序号	检验项目		标准要求				检验结果	单项结论
			室内		室外			
			墙面	地面	墙面	地面		
11.	耐沾污性		≤2 级(凹凸面类)				1 级(凹凸面类)	符合
12.	耐化学腐蚀性	耐酸性	表面无开裂、分层、明显变色				表面无开裂、分层、明显变色	符合
		耐碱性	表面无开裂、分层、明显变色				表面无开裂、分层、明显变色	符合
13.	有害物质限量	TVOC	<10g/m²		——		0.8g/m²	符合
		可溶性铅	≤20mg/m²		——		未检出	符合
		可溶性镉	<20mg/m²		——		未检出	符合
14.	放射性核素限量	IRa	≤1.0		——		0.1	符合
		Ir	≤1.3		——		0.1	符合
备注：未检出说明：可溶性铅、镉<0.1mg/m²								

*** 报告结束 ***

注 意 事 项

1. 报告无“检测报告专用章”无效，报告涂改无效。

2. 报告无主检、审核、批准人签字无效。

3. 未经本实验室书面同意，不得复制本报告的任何部分。

4. 若对本报告有异议，可在收到报告后 5 日内向本单位申诉，逾期不予受理。

5. 报告中带“*”的项目未取得资质认定或认可，仅作为科研，教学或内部质量控制之用。

6. 检验结论仅对送检样品有效。

7. 对于送检样品，样品信息委托方声称，本公司不对其真实性负责。

8. 本报告不适用于司法案件的辅助材料或佐证材料。

9. 出于为客户保密的协定，需出具委托方许可方可查询报告详情。

检测机构：深圳市德测检测有限公司

地　　址：深圳市坪山区龙田街道老坑社区丹梓大道 106 号新南天工业厂区 3 号工业厂房 202

邮政编码：518118

网　　址：www.szde-testin.com

邮　　箱：de-testing@szde-testin.com