# 检 验 检 测 报 告

# Test Report

委托单位：
Entrusting Unit　广东福莱特建筑材料有限公司

样品名称：
Sample Name　软瓷勾缝剂

规格型号：
Specification and Model　/

检测类别：
Testing Category　委托检测

广东军信检测服务有限公司

Guangdong Junxin Testing Service Co., Ltd.

委托单位：广东福莱特建筑材料有限公司

委托地址：广东省中山市东凤镇同安大道西 49 号之二

生产单位：广东福莱特建筑材料有限公司

生产地址：广东省中山市东凤镇同安大道西 49 号之二

样品名称：勾缝剂

商　　标：福莱特

型号规格：/

检测数量：1PCS

检测日期：2026 年 09 月 28 日

检测周期：2026 年 09 月 28 日-2026 年 10 月 10 日

检测依据：　JC/T 1004-2017

检测项目：见后续页

检测结论：所检项目合格

备注：/

主检签名：王光涛　　日期：2026 年 10 月 10 日

审核签名：　　日期：2026 年 10 月 10 日

批准签名：　　日期：2026 年 10 月 10 日

（盖章）

签发日期：2026 年 10 月 10 日

| 序号 | 检测项目 | 技术要求 | 检测结果 | 结论 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 拉伸粘结强度 | ≥1.0MPa | 1.2MPa | 合格 |
| 2. | 热老化后拉伸粘结强度 | ≥1.0MPa | 1.0 MPa | 合格 |
| 3. | -30 度 冻融循环 30 次拉伸粘结强度 | -30 度 冻融循环 30 次无异常 | 无异常 | 合格 |
| 4. | 晾置时间≥20min，拉伸粘结强度 | >0.5MPa | 0.7MPa(晾置20min) | 合格 |
| 5. | 冻融循环后拉伸粘结强度 | ≥1.0MPa | 1.0MPa | 合格 |
| 6. | 有害物质限量（VOC） | ≤50 g/L | 15 g/L | 合格 |
| 7. | 有害物质限量（游离甲醛） | ≤50 mg/kg | 未检出（<5 mg/kg） | 合格 |
| 8. | 有害物质限量（苯系物总和） | ≤100 mg/kg | 未检出 | 合格 |
| 9. | 防火等级（燃烧性能） | A2级（不燃） | A2级（不燃） | 合格 |
| 10. | 冻融循环30次（外观） | 无空鼓、无剥落、无可见裂缝 | 无异常 | 合格 |
| 11. | 冻融循环30次后拉伸粘结强度 | ≥1.0 MPa | 1.1 MPa | 合格 |
| 12. | 耐磨性 / $mm^3$ | ≤ 2000 | 420 | 合格 |
| 13. | 抗折强度(标准试验条件)/ MPa | ≥ 2.5 | 3.8 | 合格 |
| 14. | 抗折强度（冻融循环后 25 次）/ MPa | ≥ 2.5 | 3.1 | 合格 |
| 15. | 抗压强度(标准试验条件)/ MPa | ≥ 15.0 | 22.6 | 合格 |
| 16. | 抗压强度（冻融循环后 25 次）/ MPa | ≥ 15.0 | 18.4 | 合格 |
| 17. | 收缩值 / (mm/m) | ≤ 3.0 | 1.2 | 合格 |
| 18. | 吸水量（30 min）/ g | ≤ 5.0 | 2.8 | 合格 |
| 19. | 吸水量（240 min）/ g | ≤ 10.0 | 5.6 | 合格 |
| 20. | 压折比 | ≤ 3.0 | 2.1 | 合格 |
| 备注 | 备注:1、制样配比:粉:水=1:0.23(质量比)。 | | | |

========报告结束========

广东军信检测服务有限公司声明：

1、检验检测报告无批准人签字无效；

2、检验检测报告无“广东军信检测服务有限公司检测检验专用章”无效；

3、本报告检测结果仅对受测样品负责；

4、未经我公司书面同意，不得部分复制本报告。

5、对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向我单位提出书面意见，逾期不予受理。