检 验 检 测 报 告

Test Report

委托单位：
Entrusting Unit　广东福莱特建筑材料有限公司

样品名称：
Sample Name　改性无机粉复合建筑饰面片材(MCM 软瓷建筑环保装饰材料)

规格型号：
Specification and Model　1200mm X 3000mm

检测类别：
Testing Category　委托检测

广东军信检测服务有限公司
Guangdong Junxin Testing Service Co., Ltd.

委托单位：广东福莱特建筑材料有限公司

委托地址：中山市东凤镇同安大道西 49 号之二

生产单位：广东福莱特建筑材料有限公司

生产地址：中山市东凤镇同安大道西 49 号之二

样品名称：改性无机粉复合建筑饰面片材(MCM 软瓷建筑环保装饰材料)

商　　标：福莱特

型号规格：1200mm X 3000mm

检测数量：1PCS

检测日期：2026 年 09 月 28 日

检测周期：2026 年 09 月 28 日-2026 年 10 月 10 日

检测依据：客户技术委托检验　JC/T2219-2014《改性无机粉复合建筑装饰材料》

检测项目：见后续页

检测结论：所检项目合格

备注：/

主检签名：王光涛　　日期：2026 年 10 月 10 日

审核签名：　　日期：2026 年 10 月 10 日

批准签名：　　日期：2026 年 10 月 10 日

（盖章）

签发日期：2026 年 10 月 10 日

检验结果									
序号	检验项目		标准要求				检验结果	单项结论
			室内		室外			
			墙面	地面	墙面	地面		
1.	外观质量表面缺陷	贯穿性裂缝或孔洞、分层	不允许				无贯穿性裂缝或孔洞、分层	符合
		缺边、掉角、孔洞、起泡、色差	应无明显缺陷、色差				无明显缺陷、色差	符合
2.	尺寸允许偏差	长度	±1(切割类)				0.3	符合
		宽度	±1(切割类)				0.2	符合
3.	吸水率		<15%,试件无起鼓、开裂、分层、粉化现象				7.5%,试件无起鼓、开裂、分层、粉化现象	符合
4.	-30 度冻融循环 30 次(外观)		/		表面无裂纹、粉化、分层等损坏现象		表面无裂纹、粉化、分层等损坏现象	符合
5.	耐热性	尺寸变化率	≤0.5%				0.12%	符合
		表面	无发粘、起泡现象				无发粘 、起泡现象	符合
6.	残余凹陷度		/	<0.40mm	/	<0.40mm	0.29mm	符合
7.	耐人工老化性	老化时间	/		3000h		3000h	符合
		外观	无起泡、开裂或分层				无起泡、开裂或分层	符合
		粉化	≤1 级				1 级	符合
		变色	≤2 级				1 级	符合
8.	抗磨损性(g/750r)		/	≤0.15	/	≤0.15	0.1	符合
9.	防火等级(燃烧性能)		A2 级(不燃)				A2 级(不燃)	符合
10.	柔度		无裂纹或断裂				无裂纹	符合

检验结果							
序号	检验项目		标准要求			检验结果	单项结论
			室内		室外		
			墙面	地面	墙面	地面	
11.	耐沾污性		≤2 级(凹凸面类)			1 级(凹凸面类)	符合
12.	-30 度 冻融循环		30 次无异常			无异常	符合
13.	耐化学腐蚀性	耐酸性	表面无开裂、分层、明显变色			表面无开裂、分层、明显变色	符合
		耐碱性	表面无开裂、分层、明显变色			表面无开裂、 分层、明显变色	符合
14.	有害物质限量	TVOC	<10g/m²		/	0.8g/m²	符合
		可溶性铅	≤20mg/m²		/	未检出	符合
		可溶性镉	<20mg/m²		/	未检出	符合
15.	放射性核素限量	IRa	≤1.0		/	0.1	符合
		Ir	≤1.3		/	0.1	符合
备注：未检出说明：可溶性铅、镉<0.1mg/m²							

========报告结束========

广东军信检测服务有限公司声明：

1、检验检测报告无批准人签字无效；

2、检验检测报告无“广东军信检测服务有限公司检测检验专用章”无效；

3、本报告检测结果仅对受测样品负责；

4、未经我公司书面同意，不得部分复制本报告。

5、对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向我单位提出书面意见，逾期不予受理。