检 验 检 测 报 告

Test Report

委托单位：
Entrusting Unit
广东福莱特建筑材料有限公司

样品名称：
Sample Name
液态软瓷粘接剂

规格型号：
Specification and Model
/

检测类别：
Testing Category
委托检测

广东军信检测服务有限公司

Guangdong Junxin Testing Service Co., Ltd.

委托单位：广东福莱特建筑材料有限公司

委托地址：广东省中山市东凤镇同安大道西 49 号之二

生产单位：广东福莱特建筑材料有限公司

生产地址：广东省中山市东凤镇同安大道西 49 号之二

样品名称：液态软瓷粘接剂

商　　标：福莱特

型号规格：/

检测数量：1PCS

检测日期：2026 年 09 月 28 日

检测周期：2026 年 09 月 28 日-2026 年 10 月 10 日

检测依据：　JC/T547-2017《陶瓷砖胶粘剂》

检测项目：见后续页

检测结论：所检项目合格

备注：/

主检签名：　王光涛　　日期：2026 年 10 月 10 日

审核签名：　　日期：2026 年 10 月 10 日

批准签名：　　日期：2026 年 10 月 10 日

（盖章）

签发日期：2026 年 10 月 10 日

序号	检测项目	技术要求	检测结果	结论
1.	拉伸粘结强度	≥1.0MPa	1.6MPa	合格
2.	热老化后拉伸粘结强度	≥1.0MPa	1.2MPa	合格
3.	-30 度 冻融循环 30 次拉伸粘结强度	-30 度 冻融循环 30 次无异常	无异常	合格
4.	晾置时间≥20min，拉仲粘结强度	>0.5MPa	0.7MPa(晾置20min)	合格
5.	冻融循环后粘结强度	≥1.0MPa	1.3MPa	合格
6.	有害物质限量（VOC）	≤50 g/L	13 g/L	合格
7.	有害物质限量（游离甲醛）	≤50 mg/kg	未检出（<5 mg/kg）	合格
8.	有害物质限量（苯系物总和）	≤100 mg/kg	未检出	合格
9.	防火等级（燃烧性能）	A2级（不燃）	A2级（不燃）	合格
10.	-30 度 冻融循环30次（外观）	无空鼓、无剥落、无可见裂缝	无异常	合格
11.	冻融循环30次后拉伸粘结强度	≥1.0 MPa	1.2 MPa	合格
备注	备注:1、开桶即用。			

========报告结束========

广东军信检测服务有限公司声明：

1、检验检测报告无批准人签字无效；

2、检验检测报告无“广东军信检测服务有限公司检测检验专用章”无效；

3、本报告检测结果仅对受测样品负责；

4、未经我公司书面同意，不得部分复制本报告。

5、对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向我单位提出书面意见，逾期不予受理。